



报告编号: M23-WT0044

检 验 报 告

样 品 名 称: 环保生态木门

规 格 型 号: 820×2100×48

委 托 单 位: 中山市宝润木业有限公司

检 验 类 别: 委托检验

检验机构名称: 广东省质量监督红木家具和办公家具检验站



防伪二维码

声明

- 1、本所及设立的国家产品质量检验检测中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无编制、审核、批准人员签名，或未盖检验单位“检验检测专用章”，或未盖骑缝章无效。
- 3、未经本所（中心、省站）许可，不得部分复印本报告的内容。不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用检验报告。不得利用检验结果和检验报告进行不当宣传。
- 4、委托检验仅对来样负责。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本所（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验报告若有异议，请于报告收到之日起十五日内向本所（中心、省站）提出，否则视为认可检验结果（有特别规定除外）。

设立在广东省中山市质量计量监督检测所的国家质检中心和省级授权质检机构

国家灯具质量检验检测中心（中山）
广东省质量监督食品检验站（中山）
广东省质量监督服装检验站（中山）
广东省质量监督锁具检验站
广东省质量监督淋浴房检验站
广东省质量监督红木家具和办公家具检验站
广东省质量监督灯具附件产品检验站（中山）
广东省质量监督智能厨卫电器检验站（中山）
广东省质量监督智能家居安防产品检验站（中山）

业务联系方式

质检业务电话： 0760-88331004 88307614	计量业务电话： 0760-88321709 88331404
灯具中心电话： 0760-88162830 88161992	投诉处理电话： 0760-88162869
网址： www.zszjs.com	电子信箱： zszjs@163.net

联系地址

中山市东区博爱六路 48 号（总部）	电话： 0760-88331004	邮编： 528403
中山市大涌镇悦新路 3 号（家具）	电话： 0760-88321701	邮编： 528476
中山市阜沙镇阜港公路淋浴房产业基地（淋浴房）	电话： 0760-88321701	邮编： 528434
中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座 8 楼（灯具）	电话： 0760-22396050	邮编： 528421
中山市小榄镇九洲基富力路 36 号（智能家居安防产品）	电话： 0760-88321701	邮编： 528415

广东省质量监督红木家具和办公家具检验站

检 验 报 告

验证码:6817CB

样品名称	环保生态木门			生产日期	-----
型号、规格	820×2100×48			编号或批号	-----
商标	-----	等 级	-----	样品单号	D75841
受检单位	-----			检验类别	委托检验
委托单位	中山市宝润木业有限公司			样品数量	1 件
生产单位	中山市宝润木业有限公司			抽样基数	-----
抽样地点	-----			到样日期	2026年 02月 04 日
来样方式	委托方送样			验讫日期	2026年 03月 27 日
样品特征和状态	完好				
检验依据	WB/T 1024-2006 《木质门》				
检 验 结 论	所检项目符合 WB/T 1024-2006 标准要求。 检验检测专用章 2026年 04 月 27 日				
备 注					

批准: 袁伟强

审核: 黄振辉

编制: 陈欣

广东省质量监督红木家具和办公家具检验站

检 验 报 告

序号	检 测 项 目			单位	标 准 要 求	检测结果	单项判定
1	木 质 门 允 许 偏 差	门 框	厚 度	mm	±1.0	-----	-----
2			高 度		+3.0 +1.5	-----	-----
3			宽 度		+3.0 +1.5	-----	-----
4			对角线长度差		≤3.0	-----	-----
5			截口与线条结合处高低差		≤1.0	-----	-----
6			正面安装垂直度		≤1.0	-----	-----
7			侧面安装垂直度		≤1.0	-----	-----
8			门框与门扇接缝高低差		≤1.0	-----	-----
9		门 扇	厚 度	mm	±1.0	-----	-----
10			高 度		-1.5 -3.0	-----	-----
11			宽 度		-1.5 -3.0	-----	-----
12			对角线长度差		≤3.0	1.0	合 格
13			截口与线条结合处高低差		≤1.0	-----	-----
14			表面平整度		≤2.0	1.50	合 格
15			翘曲度		≤3.0	2.30	合 格
16			门扇与门扇接缝高低差		≤1.0	-----	-----
17	组 装 木 质 门 留 缝 限 值	门扇与上框间留缝		mm	1.5～4.0	-----	-----
18		门扇与侧框间留缝			1.5～4.0	-----	-----
19		门扇与地面间留缝	外 门		4.0～6.0	-----	-----
20			内 门		6.0～8.0	-----	-----
21			卫生间		8.0～10.0	-----	-----

广东省质量监督红木家具和办公家具检验站

检 验 报 告

序号	检 测 项 目		单位	标 准 要 求			检测结果	单项判定
22	装 饰 面 贴 面 表 面 外 观	麻 点	——	直径1 mm以下 (距离300 mm)	门框：不限		-----	-----
					门扇	纵横框：2个	符 合	合 格
						门芯板：5个	符 合	
23		麻 面	——	均匀颗粒，手感不刮手	门框：不限		-----	-----
					门扇	纵横框：不限	-----	-----
						门芯板：不限	-----	
24		划 伤	——	宽度≤0.5 mm，深度不划破PVC饰面长100 mm	门框：3条		-----	-----
					门扇	纵横框：1条	符 合	合 格
						门芯板：2条	符 合	
25		压 痕	——	凹陷深度≤1.5 mm、宽2 mm以下，不集中	门框：8个		-----	-----
	门扇				纵横框：3个	符 合	合 格	
					门芯板：6个	符 合		
26	浮 贴	——	粘贴不牢	门框： 不允许		-----	-----	
				门扇	纵横框：不允许	符 合	合 格	
					门芯板：不允许	符 合		
27	褶 皱	——	饰面重叠	门框： 不允许		-----	-----	
				门扇	纵横框：不允许	符 合	合 格	
					门芯板：不允许	符 合		
28	缺 皮	——	面积不超过5 mm ²	门框： 5个		-----	-----	
				门扇	纵横框：3个	符 合	合 格	
					门芯板：不允许	符 合		
29	翘 皮	——	凸起不超过2 mm	门框： 不限		-----	-----	
				门扇	纵横框：5个	符 合	合 格	
					门芯板：不允许	符 合		
30	亮影/暗痕	——	面积不超过50 mm ²	门框： 不限		-----	-----	
				门扇	纵横框：2处	符 合	合 格	
					门芯板：3处	符 合		
31	离 缝	mm	拼接缝隙	门框： ≤1		-----	-----	
				门扇	纵横框： ≤0.5	-----	-----	
					门芯板： ≤1	-----		

广东省质量监督红木家具和办公家具检验站

检 验 报 告

序号	检 测 项 目		单位	标 准 要 求		检测结果	单项判定
32	漆 饰 表 面 外 观	漆膜划痕	——	不明显		-----	-----
33		漆膜鼓泡	——	不允许		-----	-----
34		漏 漆	——	不明显		-----	-----
35		污染（包括凹 槽线型套色 部分）	——	不允许		-----	-----
36		针 孔	——	色漆	直径≤0.3 mm，每片门表面≤ 8个	-----	-----
				面漆	不允许	-----	
37		表面漆膜 皱皮	%	≤门板总面积的0.2%		-----	-----
38		透 砂	——	不明显		-----	-----
39		漆膜粒子及凹 槽线型部分	——	手感光滑		-----	-----
40		套色线型结 合部分塌边	——	套色线型分界线流畅，均匀，一致		-----	-----
41	色 差	——	一般允许		-----	-----	
42	含水率		%	不小于6%，不大于当地平衡含水率 （广东地区15.9%）		10.3	合 格
43	甲醛释放限量		mg/L	饰面人造板(干燥器法)，E ₁ ： ≤1.5 （可直接用于室内）		<0.05	合 格
44	有 害 物 质 限 量	重 金 属 含 量 （限 色 漆）	mg/kg	可溶性铅： ≤90		-----	-----
				可溶性镉： ≤75		-----	
				可溶性铬： ≤60		-----	
				可溶性汞： ≤60		-----	

广东省质量监督红木家具和办公家具检验站

检 验 报 告

(附页)

委托方 地 址	中山市东升镇丽城路11号	试验地点	广东省中山市东区 博爱六路48号
样品描述 及说明	1、按构造分类：实木复合 2、饰面：硬质覆面 3、外形尺寸（宽×高×厚，mm）：820×2110×48		
抽样程序 的说明	_____		
采用非标准 方法的描述	_____		
偏离标准 方法说明	_____		
检验结果不 确定度说明	_____		
测试环境 及状态	室温：20 ℃～25 ℃ ，相对湿度：52%～67%		
分包项目 及分包方	_____		
备 注	_____		

（本报告结束）